

## TROCKENLEHM PULVER

### ANWENDUNGSBEREICHE

zum selber mischen verschiedener Lehmmörtel u. Lehmputzarten.

### MATERIALBASIS

Ton, Schluff u. Sand lt. Untersuchungsbericht der TU-Graz v. 17.12.1997

### ABBAUGEBIET

Steirische Thermenregion

### UNTERGRÜNDE

Lehmziegelmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Heraklith, Hanfdämmplatte, Stukkaturrohr, Staußziegelgewebe, Fermacellplatten, Schilfdämmplatten, Gasbetonsteine, Betonflächen

### TECHNISCHE DATEN

**Farbe:** braun

**Körnung:** 0-2mm

**Feuchtigkeit:** 4-10%

**Dichte:** ca. 1.320kg / m<sup>3</sup>

**Entsorgung:** im Garten od. Feld, Wiederverwertbarkeit endlos, keine Schadstoffe bei Herstellung u. Verarbeitung

**Elektroklima:** keine negativen Auswirkungen

**Radiästhesie:** proLehm Putze sind radiästhetisch geprüft einwandfrei

**Brandbeständigkeit:** Brandschutzklasse nach DIN4102: feuerbeständig

**Lagerung:** Trocken lagern, unbegrenzt haltbar.

Allgemeine Verbindlichkeiten können von diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden, da die jeweiligen Bedingungen auf den Baustellen abgestimmt werden müssen.

Da Lehmabstoffe bei deren Gewinnung nicht in irgendeiner Weise behandelt oder verändert werden, können aufgrund der verwendeten Rohstoffe Schwankungen in ihren Eigenschaften auftreten.